

Tekninen tietolomake
KERAAMINEN
EROTUSVOITELUTAHNA

Viite: 32322

1.Yleiskuvaus

Keraaminen asennustahna -40°C - +1400°C lämpötiloille. Estää kierteissä tapahtuvaa tartunta- ja värähtelykulumista. Suojaa jarruosia kiinnipalamiselta ja estää myös jarruosien vinkumisen. Sopii myös ABS-jarruille. Ei aiheuta galvaanista korroosiota.

2.Ominaisuudet

- Mahdollistaa kierteellisten osien, laippojen ja tiivisteiden helpon irrottamisen vaikka ne olisivat olleet pitkään korkeassa paineessa tai korkeassa lämpötilassa.
- Suojaa kiinnipalamiselta, korroosiolta ja kulumiselta.
- Lopettaa ja estää levyjarrujen kirsrumisen ja värinän.
- Ei sisällä kloorattuja liuotteita.
- Ei sisällä lyijyä eikä kromaatteja.
- Erinomainen vedenkestävyys.
- Toimii laajalla lämpötila alueella.

3.Käyttökohteet

- Äänieristysmassa vinkuviin jarruihin.
- Laippaliitokset joihin kohdistuu korkea paine.
- Tappi tai kiila liitokset.
- Kierrelitokset.

4.Käyttöohjeet


- Levitä puhtaalle kuivalle pinnalle.
- Levitä ohut tasainen kerros.
- Älä sekoita muiden aineiden kanssa.
- Älä käytä virran ollessa kytkettynä.
- Varmista kunnon tuuletus tuotetta käytettäessä.
- Poistaaksesi jäänteet tai ylimääräisen aineen käytä jotakin CRC puhdistajaa.
- **EU Säädösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturv tiedote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**

5.Tyypilliset tuotetiedot (ilman punneainetta)



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Tekninen tietolomake
**KERAAMINEN
EROTUSVOITELUTAHNA**

Viite: 32322

Ulkomuoto ja väri
Väri
Tuoksu
Leimahduspiste
Tiheys
Operating temperature active product
4-ball weld load active product
NLGI class

Tahna.
Valkoinen.
Selvä haju.
>200 °C
1.419 g/cm³ (@ 20°C).
-40-->+1400 °C
3800 N
3

6. Pakkaus

Aerosoli	12x300 ML
TI	can 12x500 G
TU	12x100 G

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimaton, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lains

Versio CRC_RED-METAL_FREE_PASTE_AUT-20130925

Päiväys



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

