

BUTYRUB

Päiväys: 26/05/2006

Sivu 1 (2)

Polybuteenimassa

Tekniset ominaisuudet

Perusaine	polybuteeni
Olomuoto	tahna
Kuivumistapa	oksidoitumalla
* Nahkoittuminen (20°C/65% RH)	alle 24 tuntia
Kutistuminen (DIN 52451)	0 %
Ominaispaino (DIN 53479)	1,70 g/mL
Kuiva-ainepitoisuus	100 %
Elastisuus	± 5 %
Lämpötilankesto	-20°C...+80°C

* nämä arvot saattavat vaihdella riippuen ympäristön olosuhteista kuten lämpötilasta, ilmankosteudesta ja pinnan tyypistä.



Tuotekuvaus:

Butyrub on pysyvästi plastinen, 1-komponenttinen, polybuteenipohjainen tiivistysmassa.

Ominaisuudet:

- Helppo käyttää
- Muodostaa elastisen ja tiiviin kalvopinnan
- Voidaan päällemaalata 24 tunnin kuluttua
- Erittäin hyvä tartuntakyky useimpiin rakennusmateriaaleihin
- UV-säteilyn- ja säänkestävä
- Kestää hyvin erilaisia kemikaaleja

Käyttökohteet:

- Kaikki vähäliikkeiset saumat, joiden liike on korkeintaan 5 %
- Tiivistykset kiviainespinnoilla, ikkuna- ja ovikarmien sekä ikkunapeltien ympärillä
- Ilmastointikanavat.
- Peltirakenteet.
- Ikkunalasien ja lasituslistojen välit.
- Tiivistykset ajoneuvojen ja konttien rakenteissa.

Pakkaus:

Värit: valkoinen, harmaa, ruskea ja musta.
Pakkauskoko: 310 ml patruuna ja 600 ml kalvopakkaus

Varastointiaika:

12 kuukautta avaamattomassa alkuperäispakkauksessaan viileässä ja kuivassa tilassa +5°C...+25°C lämpötilassa

Pinnat:

Useimmat rakennusmateriaalit kuten esimerkiksi puu, betoni, kivi, jne. Ei sovellu PE, PP ja Teflon pinnoille.

Kunto: Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, pölyttömät ja rasvattomat.

Esikäsittely: Ei vaadita

Suosittelemme tartuntakokeen suorittamista ennen varsinaisen työn aloitusta.

Sauman koko:

Minimi leveys:

- 5 mm

Maksimi leveys:

- 20 mm

Minimi syvyys:

- 5 mm

Suositus:

- syvyys = leveys

Käytä PE-saumanauhaa erityisesti leveissä saumoissa kolmisivuisen tartunnan välttämiseksi.

Huomioitavaa: Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista.

BUTYRUB

Päiväys: 26/05/2006**Sivu 2 (2)****Käyttöohjeet:**

Käyttötapa: käsi-, paineilma- tai akkukäyttöisellä puristimella.

Käytön aikainen lämpötila: +5°C...+30°C

Puhdistus: Soudal Surface Cleaner

puhdistusaineella, Soudal Swipex puhdistusliinoilla tai lakkabensiinillä ennen massan kuivumista. Kuivunut massa voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Viimeistely: saippualliuoksen avulla ennen massan nahkoittumista.

Korjaukset: Butyrub

Käyttöturvallisuus:

Noudata normaalia teollisuushygieniaa. Lisätietoja pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka toimitamme pyynnöstä.

Huomioitavaa:

- Älä käytä kohteissa, joissa tuote on jatkuvasti veden alla
- Voidaan päällemaalata useimmilla eri maaleilla.
 - Maalin tulee olla riittävän elastista, jotta se kestää halkeilematta saumassa tapahtuvat liikkeet.
 - Tee yhteensopivuuskoe aina ennen varsinaisen maalaustyön aloittamista
- Ei sovellu tiivistemassaksi laminoidun lasin tai turvalasin yhteyteen.
- Ei suositella luonnonkivipinnoilla. Näillä pinnoilla suosittelemme käytettäväksi Silirub MA luonnonkivisilikonia.