

GASKET SEAL

TUOTEKUVAUS: ■ Lämmönkestävä silikonipohjainen konetiivistysaine.

OMINAISUUDET: ■ Helppokäyttöinen.
 ■ Korkea lämpötilankesto: -60°C - +280°C.
 ■ Jää pysyvästi elastiseksi kuivuttuaan.
 ■ Kestää öljyä, vettä, pakkasnestoaineita jne.



KÄYTTÖKOHTEET: ■ Kaikkialla missä tarvitaan joustavaa, tärinän- ja paineenkestävää tiivistettä; öljykammioissa, moottorin kansissa, vesi-, venttiili- ja voimansiirtokammioissa, termostaattikoteloissa, ilmastointilaitteissa, pumpeissa, kompressoreissa jne.

PAKKAUS: ■ 310 ml patruuna.
 ■ 80 ml tuubi.

VÄRI: ■ Punainen.

SÄILYVYYS: ■ 12 kk avaamattomana viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava jäätymiseltä!

GASKET SEAL

- TEKNISET TIEDOT:**
- **Perusaine:** polysiloksaani
 - **Koostumus:** tahna
 - **Kuivumistapa:** ilmankosteuden vaikutuksesta
 - **Nahkoittuminen:** noin 7 min (20°C / 65 % RH)
 - **Kuivumisnopeus:** 1,5 mm/24 h (20°C / 65 % RH)
 - **Kovuus (Shore A):** 28 ± 5
 - **Murtovenymä:** > 500 %
 - **Vetolujuus:** 1.5 N/mm²
 - **E-modulus 100%:** 0.35 N/mm²
 - **Elastinen palautuminen:** > 80 %
 - **Kutistuminen:** ei kutistu
 - **Ominaispaino:** noin 1.285 g/cm³
 - **Lämpötilan kesto:** -60°C - +280°C
 - **Sauman max. liike:** 25 %.

- PINTA:**
- Kaikki tyypillisimmät materiaalit.
 - Pinnan tulee olla kuiva, puhdas, pölytön ja rasvaton.
 - Koville pinnoille ei tarvitse käyttää primeria.

- KÄYTTÖOHJEET:**
- Levitä käsi- tai paineilmakäyttöisellä saumauspistoolilla.
 - Käyttölämpötila: +1°C - +30°C.
 - Pinnan viimeistely saippualliuoksen avulla ennen nahkoittumista.
 - Puhdistus: lakkabensiinillä heti käytön jälkeen.
 - Korjaus: Gasket Seal.

Suositteltu sauman koko:

- Minimi leveys: 5 mm.
- Maksimi leveys: 15 mm.
- Maksimi syvyys: 2 mm

MAAHANTUOJA: JOINTS OY
Teollisuustie 6
51200 KANGASNIEMI
Puh: 0201 980 610
Fax: 0201 980 619
Internet: www.jointslr.fi