

SURFACE ACTIVATOR

Päiväys: 29/03/2006

Sivu 1 (1)

Puhdistusaine, rasvanpoistaja ja pohjuste

Tekniset ominaisuudet



Perusaine	Liutin- ja tartunta-aineiden seos
Olomuoto	neste
Ominaispaino (DIN 53479)	0,78 g/ml
Leimahduspiste	+13°C

Tuotekuvaus:

Surface Activator on samalla kertaa puhdistusaine, rasvanpoistaja ja pohjuste. Aktivoi ei-huokoiset pinnat kuten muovit, pinnoitteet ja metallit siten, että silikoni-, polyuretaani- ja ms-polymeeripohjaisilla liimaus- ja tiivistysaineilla saadaan normaalia merkittävästi parempi tartunta.

Ominaisuudet:

- Helppokäyttöinen neste
- Soveltuu sekä puhdistusaineeksi että pintaa aktivoivaksi pohjusteeksi
- Soveltuu käytettäväksi silikoni-, polyuretaani- ja ms-polymeeripohjaisten liimaus- ja tiivistysmassojen kanssa

Käyttökohteet:

- Muovipintojen, pulverimaalattujen pintojen, metallien ja muiden ei-huokoisten pintojen esikäsittely ennen liimausta tai tiivistystä.

Pakkaus:

- Väri: väritön
- Pakkauskoko: 500 ml ja 1 L purkki

Varastointiaika:

6 kuukautta avaamattomassa alkuperäispakkauksessaan viileässä ja kuivassa tilassa
+5°C...+25°C lämpötilassa

Pinnat:

Kaikki ei-huokoiset pinnat.
Suosittelemme yhteensopivuuskokeen suorittamista ennen varsinaisen työn aloitusta.

Käyttöohjeet:

Käyttötapa: puhtaalla ja nukkaamattomalla liinalla
Suositus: pyyhi pintaa aina vain yhteen suuntaa pyyhkien. Vaihda liina säännöllisesti puhtaaseen, jotta vältetään lian joutumiselta käsiteltävään pintaan. Näin pinta saadaan puhdistettua ja aktivoitua sekä mahdollinen rasva poistettua ennen liima- tai tiivistemassan levitystä. Anna haihtua vähintään 5 minuuttia. Levitä liima- tai tiivistemassa 2 tunnin kuluessa haihdutuksen jälkeen.

Käyttöturvallisuus:

Noudata normaalia teollisuushygieniaa. Käytä suojakäsineitä ja -laseja. Lisätietoja pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka toimitamme pyynnöstä.

Huomioitavaa: Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista.