

Sika® Aktivator

Tekniset tuotetiedot

Kemiallinen koostumus	Liutinpohjainen tartunta-aine
Väri	Läpinäkyvä, kirkas
Tiheys (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	0.71 kg/l noin
Viskositeetti ² (CQP 029-3 / ISO 3219)	2 mPa·s noin
Leimahduspiste (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C
Levityslämpötila	5 - 35°C
Levitystapa	Pyyhintä kostutetulla ja viimeistely kuivalla nukkaamattomalla kangas- tai paperipyyhkeellä
Menekki	40 ml/m ² noin
Kuivumisaika ³	alle 15°C 30 min. yli 15°C 10 min maksimi 2 h
Varastointi	Suljetussa astiassa viileässä ja kuivassa paikassa
Säilyvyys	12 kuukautta

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

²⁾ Kuivumisolosuhteissa 23°C / 50% ilman suhteellinen kosteus

³⁾ Erikoistapauksissa annetut lämpötila ja kuivumisaika voivat poiketa ilmoitetusta

Kuvaus

Sika® Aktivator on aktivointiaine parantamaan tuulilasiliiman tartuntaa materiaalinnoille. Tuote on kehitetty erityisesti ajoneuvon liimakiinnitteisen lasin / korin liimattavien materiaalinpintojen pohjustukseen ennen Sika® polyuretaanipohjaisten lasiliimojen levittämistä.

Sika® Aktivator on valmistettu ISO 9001 / 14001 -laadunvalvonta ja ympäristönormien mukaisesti sekä responsible care -ohjelmaa noudattaen.

Käyttöalueet

Sika® Aktivator parantaa liimamassan tartuntaa lasipinnalla, lasin mustalla keraamilla, vanhan polyuretaaniliiman leikkauspinnalla, PUR-pinnoitetulla tuulilasilla sekä maalipinnoilla.

Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Sika® Aktivator soveltuu materiaalinnoille / käyttöolosuhteisiin tulee testata etukäteen hyvän tartunnan ja aineiden yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Tuotteen käyttäminen

Pyyhi liimattavat pinnat Sika® Aktivator -aineeseen kostutetulla puhtaalla nukkaamattomalla liinalla tai paperipyyhkeellä. Käytä ainetta säästeliäästi ja pyyhi vain kertaalleen. Viimeistele pyyhintä ja mahdollinen ylimääräinen aine puhtaalla, kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä.

Ihanteellinen työskentely- ja materiaalinpintojen lämpötila on 15 – 25°C.

Sulje Sika® Aktivator pullo tiiviisti käytön jälkeen.



Tärkeä huomautus

Sika® Aktivator sisältää liuotinta, joka saattaa himmentää joitakin vastamaalattuja pintoja. Suosittelemme kokeiden tekoa yhteensopivuuden varmistamiseksi. Älä koskaan levitä tuotetta huokoiselle pinnalle. Sika® Aktivator ei välttämättä ehdi haihtua kokonaan ja tällöin tuote estää levitetyn Sika® -liima/tiivistemassan läpikuivumisen. Tarvittaessa suojaa viereinen huokoinen pinta suojateipillä ennen pyyhintäkäsittelyä.

Sika® Aktivator tulee käyttää kuu-kauden kuluessa astian ensimmäisestä avaamisajankohdasta laskien. Tämän jälkeen, tai mikäli aine on muuttunut alkuperäispakkauksessaan kirkkaasta sameaksi, poista tuote käytöstä.

Pitkään jatkuva altistuminen ilman-kosteudelle (korkki jätetty auki) muuttaa Sika® Aktivator:in tehotomaksi.

Sika® Aktivator ei sovellu käytettäväksi tuoreiden Sikaflex® -saumojen viimeistelyyn tai tahrojen poistoaineeksi.

Lisätietoja

Tuotteen käyttö erikoiskohteisiin tehdyissä työohjeissa saattaa poiketa tässä tuotetietoesitteessä annetuista tiedoista.

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- käyttöturvallisuustiedotteet
- Sika Primer -taulukko.

Pakkaustiedot

Astia	30 ml
	250 ml
	1 l
	5 l

Teknisten tietojen perusteet

Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelliset mittaustulokset voivat vaihdella johtuen valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

Tärkeää

Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme.

Huomautus

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimintusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Lisätietoja:
www.sika.fi
www.sika.com

Oy Sika Finland Ab
Teollisuusosasto
PL 2, Veininlaaksontie 1
02621 Espoo
Finland
Puh. 09 - 511 431
Fax 09 - 5114 3300

