



Tuotekuvaus

Piimaa, granuloitu, hehkutettu.

Tyypillinen kemiallinen analyysi (110 °C lämpötilassa kuivattamisen jälkeen)

SiO ₂	71,0 %
Fe ₂ O ₃	8,4 %
Al ₂ O ₃	10,5 %
TiO ₂	1,4 %
CaO	2,5 %
K ₂ O + Na ₂ O	2,1 %
MgO	1,6 %
Muut oksidit	1,1 %

Hehkutushäviö (1025°C)	1,4 %
Ominaispaino	2,3 g/cm ³
pH (10-prosenttinen vesisuspensio)	5,5

Määrittely	Minimi	Maksimi	Keskiarvo
Irtotiheys		533 g/l	503 g/l
Imukyky, vesi (Westinghouse w/w)	80 %		90 %
Imukyky, öljy (Westinghouse w/w)	60 %		71 %
Hiukkaskokojakauma (paino/paino)	Minimi	Maksimi	Keskiarvo
> 4,0 mm		1,5 %	0,1 %
3,15-4,0 mm			4 %
1,0-3,15 mm			93,3 %
0,5-1,0 mm			2 %
< 0,5 mm		2 %	0,6 %

Ilmoitetut arvot ovat 12 kuukauden laboratoriokokeiden keskiarvo.