

Soudabond 280 Power Spray

Päiväys: 18/03/2021

Sivu 1 (2)

Tekniset ominaisuudet

Perusaine	Synteettinen kumi
Kuivuminen	Fyysinen kuivuminen
Tiheys	N. 0.83 g/ml
Viskositeetti (Brookfield)	N. 800 mPas
Kiinteä sisältö	N. 30%
Lämpötilankesto	-20°C - +90°C
Haihtumisaika (=min. aika ennen liimausta)	N. 5min
Avoim aika (23°C, 55 RH)	N. 110min
Puristusaika	15-30s, paina tai telaa huolellisesti
Asennuslämpötila	5°C - +30°C
Menekki	N. 300ml/m ² per puoli

Tuotekuvaus:

Soudabond 280 Classic Spray on käyttövalmis, yleiskäyttöinen kontaktiliima, joka pohjautuu synteettiseen kumiin. Levitetään molemmille liimattaville pinoille aerosolimuodossa.

Ominaisuudet:

- Yleiskäyttöinen
- Lyhyt haihtuminen, nopea liimaavuus
- Korkea loppulujuus
- Käyttövalmis, helppo levittää
- Ei sulata polystyreeniä
- Nopeasti kuivuva
- Hyvä tartunta eri materiaaleille
- Nopea käsittelylujuus
- Dikloorimetaanivapaa (DCM)

Käyttökohteet:

Laaja käyttöalue eri materiaalien kiinnitykseen (ei epätasaisille pinoille).

Soveltuu nopeaan liimaamiseen esim. muoveille, metallille, puulle, porsliinille, korkille, nahkalle, keramiikalle, pahville, paperille ja kumille.

Pakkaus:

Väri: läpinäkyvä

Pakkaus: 500ml aerosoli

Varastointiaika:

Vähintään 12kk avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa +5-25 C välillä. Pullojen varastointi pystyasennossa on suositeltavaa.

Pinnat:

Tyypit: liimattavien materiaalien tulee olla tasaiset, puhtaat, kuivat, pölyttömät ja rasvattomat. Alkuvalmisteluja ei tarvita, mutta sileiden pintojen karhennus parantaa tartuntaa. Voidaan liimata useimpia materiaaleja paitsi PE, PP, PTFE. Huomioi pehmeillä muoveilla pehmenemismateriaalien mahdollinen negatiivinen vaikutus liimauslujuuteen.

Käyttöohjeet:

Ravista purkki huolellisesti ennen käyttöä. Levittäessä pidä purkki pystyasennossa koko työn ajan ja paina suutin täysin alas. Levitä n. 5-10cm etäisyydeltä pinoille. Suihkuta 2kpl päällekkäisiä kerroksia koko pinnan alalle. Kaksi ohutta kerrosta antaa paremman lopputuloksen kuin yksi paksu. Odota vähintään 10min ja paina liimattavat pinnat yhteen tiukasti. Puristuksen voima määrittää loppulujuuden (ei puristusaika). Puhdista suutin työn jälkeen suihkuttamalla pulloa ylösalaisin.

Käyttöturvallisuus:

Noudata normaalia teollisuushygieniaa. Käytä vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa, riittämättömän ilmanvaihdon alaisissa tiloissa käytä hengityksensuojausta. Huomioi tuote-etiketti ja käyttöturvallisuustiedote. Tuote sisältää palavaa ponneainetta, kaikki mahdolliset sytytyslähteet tulee poistaa ennen työskentelyä.

Huomioitavaa: Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista.

Soudabond 280 Power Spray

Päiväys: 18/03/2021

Sivu 2 (2)

Huom:

Älä käytä paikoissa jotka jäävät toistuvasti veden alle. Ei sovellu vinyylille tai muille pehmenneaineita runsaasti sisältäville materiaaleille. Suosittelemme runsaiden materiaaliveitohetohjen vuojsi erillisiä tartuntatestejä molemmille pinnoille, ennen varsinaisen työn aloitusta.

Huomioitavaa: Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrolloimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista.