

AT-4

Vahamainen ruostesuoja



Erittäin tehokas korroosionestoaine pitkän ajan suojaksi metallipinnoille, jotka ovat alttiina koville sääolosuhteille.

Muodostaa kiinteän vahamaisen ja joustavan kalvon, jolla erinomainen UV-Suoja.

Kuivunut kalvo on lämpöstabiili aina n. +200°C saakka.

Syrjäyttää kosteuden. Erinomainen suolasumun kesto. (Suolasumutesti ASTM B-117 mukaan, 2-3milliä (50-75 micronia), Hiiliteräs (1010) 900-1500 t)

Voidaan poistaa hiilivetyliuottimilla tai alkaalisilla puhdistusaineilla.

Täyttää seuraavat normit: MIL-PRF-16173 E (Grades 1 ja 2), NATO 6850-66-132-5848 ja 6850-66-132-6099, NSN 8030-00-062-6950, 8030-00-231-2345, 8030-00-244-1300 ja 8030-01-470-2601

Ominaisuuksia

PEITTOKYKY	7 – 8 m ² / l@75 mikronin pinnalla
KUIVAKALVO	12 – 24 tuntia
KOSKETUSKUIVA	0.5 – 3 tuntia
KANTOAINE	Petrolitisle
SÄILYTYSAIKA ASTIASSA	24 kk 24°C I-tilassa
HAIHTUMATTOMAT AINESOSAT	57 – 61 %
VISKOSITEETTI @+23°C	600 – 5000cps(6rpm) Spindle #2
VOC	347 – 372 g/
TIHEYS	0.89 – 0.91 kg/l

Pakkaustiedot

TUOTENUMERO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3004	400/520ml	Aerosoli	12
3033	5l	Aerosoli	1
3034	10l	Peltikanisteri	1
3035	25l	Peltikanisteri	1
3036	200l	Peltikanisteri	1

