**TUOTEKUVAUS**

Butyband on itsekiinnittyvä tiivistenauha, joka on tehty butyylista alumiinikalvovuorauksella. Kehitetty suojaamaan ja tiivistämään tasa- ja kulmaliitoksia kattoelementeissä, savupiipuissa, kuvuissa, vesikouruissa ja viemäreissä. Tarjoaa välittömän lopputuloksen.

OMINAISUUDET

- Voimakkaan itsekiinnittyvä
- Helposti irroitettava
- Veden- ja säänkestävä
- UV – resistant
- Tiivistää välittömästi
- Erittäin helppo kiinnitys

KÄYTTÖMATERIAALIT

Kaikki tavalliset rakennusmateriaalit, ei bitumipinnoille.

KÄYTTÖKOhteet

- Repeytymiin, halkeamiin, vuotoihin
- Liitoksiin sisä- ja ulkopuolelle kattoelementeissä, savupiipuissa, kattoikkunoissa, kuvuissam paneeleissa ja laudoissa ym..
- Viemäriputkien ja vesikourujen halkeamien tiivistys.
- Kulmaliitokset kattoelementeissä.

PAKKAUS

10 metriä pitkät rullat
Leveydet: 7.5 cm, 10 cm, 15 cm, 22.5 cm, 30 cm.

VÄRIT

Liimava puoli : Musta

Ulkopuoli: Alumiini

VARASTOINTIAIKA


1 vuosi alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa kuivassa ja viileässä paikassa alle 30°C lämpötilassa.



SOUDAL

TEKNISET TIEDOT

BUTYBAND



Data

Sivu : 2/2

TEKNISET OMINAISUUDET

Perusta : Butyyliliima, alumiinikalvovuoraus
Koostumus : Itsekiinnittyvä tiivistenauha
Paksuus : 0.6 mm
Pintamassa : +/- 1000g/m²
Lämpötilankesto : -30°C - +80°C
Veden höyrystyminen : +/- 2.5g/m² / 24 tuntia (NF T 30-018)

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely : Pintojen oltava puhtaat, kuivat, pölyttömät ja rasvattomat.
Käyttömenetelmä : Leikkaa Butyband vaadittuun pituuteen, poista suojanauha ja paina itsekiinnittyvä butyylinauha vahvasti materiaaliin. Varmista että nauhan ja materiaalin välillä on täydellinen kontakti ja estä ilmakuplien syntyminen. Jos kiinnität useita paloja vierekkäin, anna palojen mennä limittäin ainakin 25 mm verran.
Käyttölämpötila : +5 °C - + 40°C
Puhdistus : Alkoholi
Korjays : Butyband

KULJETUSTIEDOT

Tie: ADR : Vapaa
Meri: IMDG : Vapaa
Ilma: ICAO/IATA-DGR : Vapaa
UN-numero: Vapaa

ETIKETTI

Symbol I: -
R-lausekkeet : -
S-Lausekkeet : -

HUOMAUTUKSET

- Älä käytä alle +5°C lämpötiloissa.
- Butyyli massat ovat plastisia ja niillä ei ole elastisia ominaisuuksia.
 - Mekaaniset ominaisuudet vähenevät mitä korkeampi lämpötila.
 - Älä käytä bitumipinnoille.