

PP-H	Yksiköt	Arvo	Testausmenetelmä
OMINAISUUDET			
Tiheys	g/cm ³	0,91	DIN EN ISO 1183
Vedenimeytyminen vedessä 23°C	%	<0,1	
LÄMPÖOMINAISUUDET			
Sulamislämpötila	°C	165	
Lämpölaajenemiskerroin:	m/(m.K)	160	ISO 11359-2
Suurin sallittu jatkuva käyttölämpötila	°C	100	
Minimi käyttölämpötila	°C	0	
Paloluokitus UL 94		HB	
MEKAANISET OMINAISUUDET LÄMPÖTILASSA 23 °C			
Vetomyötölujuus	MPa	33	DIN EN ISO 527
Myötövenymä	%	8	DIN EN ISO 527
Kimmomoduuli	MPa	1700	DIN EN ISO 527
Lovi-iskulujuus	kJ/m ²	9	DIN EN ISO 179
Shore kovuus D		72	DIN EN ISO 868