

Soveltuvuustaulukko



● = Suositeltava käyttö: tutki huolellisesti etukäteen materiaalin sopivuus käytettävälle nesteelle.

	Paineruisku 3110P	Paineruisku 3111P	Paineruisku 3111PR	Paineruisku 3111PD	UNIVERSAL PLUS 3132PG	UNIVERSAL PLUS 3132PR	CLEANER 3132PP	CLEANER 3132NG	CLEANER 3132BC	FOAMER 3132FO	FOAMER 3132FE	FLEXI PLUS 3131P	PROFI PLUS 3275P/3270P	CLEANER FPM 3275PP/3270PP	CLEANER EPDM 3275PE/3270PE	FOAMER 3270FO	FOAMER 3270FE	PRIMER 3237P/3278P	FERROX PLUS 3565P/3585P, 3565F/3585F	FIX PLUS 3237FP/3237FM	INOX PLUS 3595P/3595F/ 3615P/3615F/3615FT	INOX SUPER EXTREME 3615S	INOX SUPER EXTREME 3615SE
Lievästi happamat nesteet (pH 5–7)	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●		●		●		●	●	●	
Happamat nesteet	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●		●		●		●		●	
Typpihappo, tislattu etikka, ja propionihappo noin 10 %	●	●					●			●				●								●	
Suolahappo noin 20 %	●	●			●		●			●			●	●		●		●		●		●	
Fosforihappo ja rikkihappo noin 30 %	●	●			●		●	●		●		●	●	●		●		●		●		●	
Peretikkahappo noin 15 %	●	●	●	●	●		●	●		●		●	●	●		●		●				●	
Peretikkahappo noin 40 %	●	●		●	●		●	●		●		●	●	●		●						●	
Naftaa sisältävät nesteet 90–95 %								●															
Voimakkaasti happamat nesteet (pH 1–4)	●	●					●	●				●		●		●						●	
Klooripitoiset nesteet							●															●	
Desinfiointinesteet	●						●	●						●		●		●		●		●	
Mineraaliöljyt	●	●						●				●	●						●	●	●	●	
Lievästi emäksiset nesteet (pH 7–9)	●	●		●			●		●		●		●	●	●		●					●	●
Emäksiset nesteet	●			●					●		●				●		●						●
Syövyttävät nesteet ja soodat noin 20 %	●			●					●		●				●		●						●
Butanoli, isopropanoli	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●		●		●		●	●	●	
Etanoli	●								●		●				●		●						●
Voimakkaasti emäksiset nesteet (pH 10–14)	●			●					●						●								●
Asetoni	●			●					●														●

Ei takuuta / Varaus muutoksiin

Turvaohjeet:

Sopimattomien nesteiden käyttö voi aiheuttaa vakavia terveys- ja ympäristöongelmia. Lue aina ensin käyttöohjeet, ja tutustu levitettävän nesteen valmistajan antamiin ohjeisiin.